

DS-LP-2

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-LP-2 为饱和聚酯型 SMC/BMC 专用低收缩剂，与不饱和聚酯树脂相容性很好，具有亮度高、着色性优异、韧性好、耐水性好、涂饰性能良好等特点。搭配點石牌 SMC/BMC 树脂，可用于制作 A 级表面制品，达到零-负收缩效果。广泛适用于压制汽车、轨道交通、电气部件，建筑设施，工业、民用器材等领域内的模压制品。

| 液体树脂技术指标 | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | | 淡黄色透明液体 | 目视 |
| 色度 (Pt-Co) | | 40-60 | GB7193 |
| 酸值 | mgKOH/g | 5-9 | GB2895 |
| 粘度 25°C | mPa.S | 550-850 | GB7193 |
| 固体含量 | % | 63-66 | GB7193 |
| 80°C 稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

包装与贮存

天和點石牌 DS-LP-2 的包装为净重 200KG 金属桶，在 20°C 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。