

# TH-160-1

## TH-天和树脂系列

天和 TH-160-1 是一款专门适用于拉挤成型工艺的双酚 A 环氧乙烯基酯树脂，超高的反应活性，适合于各种快速拉挤成型工艺，同时兼具极佳的玻璃纤维浸润效果与机械强度。相比与同类型树脂而言，TH-160-1 具有更优良的浸润性、更出色的机械性能与更好的操作工艺性。

液体树脂技术指标			
项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		淡黄色透明液体	
色度 (Pt-Co)		/	GB7193
酸值	mgKOH/g	10-20	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	450-650	GB7193
凝胶时间	min	10-20	GB7193
固体含量	%	60-64	GB7193
120℃稳定性	min	≥120	GB7193

注：环烷酸钴或异辛酸钴 0.5%，Co 含量：6%；固化剂：过氧化甲乙酮 1.5%，如 LPT-IN

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）			
项 目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	40	GB3854
拉伸强度	MPa	75	GB2567
拉伸弹性模量	MPa	3000	GB2567
断裂延伸	%	6.0	GB2567
弯曲强度	MPa	135	GB2567
弯曲弹性模量	MPa	3400	GB2567
冲击韧性	KJ/m <sup>2</sup>	11	GB2567
热变形温度	℃	110	GB1634.2

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

### 包装与贮存

天和點石牌 TH-160-1 的包装为净重 200KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。