

DS-261

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-261 为气干型软质不饱和聚酯树脂，具有易打磨，易涂挂，附着力好等优点，适合做整车涂刮腻子，机床涂刮腻子等。

液体树脂技术指标

项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		透明粘稠液体	
酸值	mgKOH/g	17-23	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	150-300	GB7193
凝胶时间	min	9-14	GB7193
固体含量	%	63-69	GB7193
80℃稳定性	h	≥ 48	GB7193

注：凝胶时间为 25℃ 空气浴 50g 树脂中加入 1.5ml 异辛酸钴溶液和 1.5ml 的 MEKP 溶液

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项 目	单 位	指 标	测试标准
邵氏硬度	HA	80	GB3854
断裂延伸率	%	18	GB2567
冲击韧性	KJ/m ²	14	GB2567

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

包装与贮存

天和點石牌 DS-261 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。